



172300050572

# 检测报告



报告编号 A2200238058110C

第 1 页 共 3 页

委托单位 内江海诺尔垃圾发电有限责任公司

委托单位地址 内江市东兴区太白路 209-1-1-203

样品类型 炉渣

检测类别 委托检测

报告日期 2020/11/27

成都市华测检测技术有限公司



No.30040539D1

## 报告说明

报告编号 A2200238058110C

第 2 页 共 3 页

1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经 CTI 书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 本报告只对本次采样/送检样品检测结果负责，报告中所附限值标准均由客户提供，仅供参考。
6. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。
7. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 个工作日内与本公司联系。

成都市华测检测技术有限公司

联系地址：成都市高新区新盛路 32 号

邮政编码：610041

电话：028-85325707

传真：028-86283211

编

制：

陈 昌

签

发：

王 勇

签发人姓名/职务：

王勇/实验室负责人

审

核：

唐 甜

签 发 日 期：

2020/11/27

# 检测结果

报告编号 A2200238058110C

第 3 页 共 3 页

表 1

样品信息					
样品类型	炉渣	样品来源	送样		
接样日期	2020-10-16	检测日期	2020-10-16~2020-10-19		
检测结果					
样品名称	样品状态	检测项目	结果	参照标准限值	单位
1#炉渣	深棕色、潮、有异味	热灼减率	2.6	≤5	%
2#炉渣	深棕色、潮、有异味	热灼减率	2.1	≤5	%
3#炉渣	深棕色、潮、有异味	热灼减率	1.2	≤5	%
备注：送检样品来源和样品信息由客户提供，实验室仅对本次样品检测数据负责。					
附：送检样品照片					
1#炉渣		2#炉渣		3#炉渣	
					

表 2

检测方法、检出限、仪器设备信息			
样品类型：炉渣			
检测项目	检测标准（方法）名称及编号（含年号）	检出限	仪器设备名称、型号及编号
热灼减率	固体废物 热灼减率的测定 重量法 HJ 1024-2019	0.2 %	天平 CP413 (TTE20180917)

\*\*\*报告结束\*\*\*

有限公司 盖章